



Les + produits

- Idéal pour plaques de plâtre avec épiderme cartonné
- C.O.V. : 0 g/l
- Sans odeur
- Insaponifiable
- Séchage rapide, bonne opacité

La destination

Impression en phase aqueuse pour intérieur.
Fixateur pour couche de fond et sous-couche, anciennes couches de peinture et enduit de ciment.

Les caractéristiques

Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I, classe 7b₂
Présentation	Fixateur pigmenté en phase aqueuse pour intérieur
Teinte	Blanc
Liant(s)	Acrylique
Pigment(s)	Dioxyde de titane rutile et carbonate de calcium
Solvant(s)	Eau
Taux de C.O.V.	0
Densité moyenne	+/- 1,553 (+ 20° C)
Extrait sec en poids	50 %
Conditionnement	Seau plastique de 5 litres et 15 litres
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur

Le rendement

Pratique par couche : +/- 5 m² / litre.





S A I N T LUC'OPRIM CLASSIC

Les subjectiles

Plaques de plâtre à épiderme cartonné
Enduits minéraux
Béton
Fibrociment
Peintures à dispersion

La mise en œuvre

Température d'application :
+ 5° C min.

Matériel d'application :
Brosse, rouleau type ROTANYL
ou CRYLOR, pistolet airless.

Dilution :
Avec de l'eau suivant la porosité du fond,
maximum : 5 - 10 %*.

Nettoyage du matériel :
A l'eau, avant séchage.

Le séchage

Hors poussières après 30 minutes environ.
Sec au toucher après 1 heure environ.
Recouvrable après 8 heures environ
(à + 20° C et 65 à 75 % d'humidité relative).

Le temps de séchage est augmenté à basse température
ou par humidité relativement élevée.

Les applications

Le fond doit être sec et propre. Enlever les anciennes
couches non adhérentes, lessiver les peintures et
éliminer les peintures à chaux et minéraux.

La préparation des fonds sera conforme aux
spécifications de D.T.U. 59.1.

Recommandations

Incompatibilité : sur anciennes couches
de peintures satinées et brillantes à base
de résines glycérophthaliques.

Vivre les peintres !

